



CHAMELEON

(πρώην TODO TERRENO)

**Αστάρι και χρώμα νερού πολλαπλών επιφανειών.
Εξαιρετική πρόσφυση σε μη πορώδεις επιφάνειες, εμπεριέχει και αναστολείς
σκουριάς.**

Εφαρμογές

- Χρήση ως αστάρι προετοιμασίας για μεταλλικές επιφάνειες (σίδηρος, ψευδάργυρος, γαλβανισμένο σίδηρο, αλουμίνιο, μόλυβδο, ορείχαλκο, χαλκό ...) , πλαστικά, άκαμπτο PVC, πολυεστέρα, fiberglass πολυεστέρα , μεθακρυλικό , μελαμίνη, πολυουρεθάνη , κεραμικά , πλακάκια, μωσαϊκό, γυαλί , κ.λπ.
- Ασταρώνει και απομονώνει τους πόρους και ρόζους σε ξύλο και έτοιμη ξυλεία .
- Άριστο υπόστρωμα για πορώδη τοιχοποιία όπως : γύψινα,τσιμέντο, γυψοσανίδες, μπετόν , κλπ.
- Ιδανικό υπόστρωμα για την προετοιμασία για βαφή οποιοδήποτε είδος υποστρώματος
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τελικό στρώμα φινιρίσματος



Πλεονεκτήματα

- Εξαιρετική πρόσφυση σχεδόν σε κάθε υπόστρωμα
- Εμπεριέχει αναστολέα σκουριάς (DIN 53.167 : δεν παρουσιάστηκε σχηματισμός σκουριάς σε μεταλλικές επιφάνειες μετά από 150 ώρες έκθεσή τους σε επιθετικό αλατούχο διάλυμα)
- Αντοχή στη θερμότητα : 100 ° C. Δεν κιτρινίζει
- Μπορεί να επικαλυφθεί με οποιοδήποτε χρώμα με βάσεως νερού ή διαλύτη (συνθετικά σμάλτα , πολυουρεθάνη ,εποξειδικά ...) , με εξαίρεση τα προϊόντα νιτροκυτταρίνης
- Ανακατέψτε για να ομογενοποιηθεί το περιεχόμενο πριν από τη χρήση . Εφαρμόστε κατά προτίμηση δύο στρώσεις (50-80 microns ξηρού υμενίου) από το **CHAMELEON**.
- Απόδοση : Πινέλο ή ρολό : 10 - 12 m²/L . Με πιστόλι βαφής : 6-8 m² /L. Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό αμέσως μετά τη χρήση .
- Στεγνό στην αφή : 30 λεπτά, ανάλογα με τις συνθήκες εφαρμογής
- Επαναβαφή : βαφές με βάση το νερό μετά από 4-6 ώρες με , Συνθετικό σμάλτο μετά από 24 ώρες
- Πολυουρεθάνης και Εποξειδικά μετά από 48 ώρες
- Δεν περιέχει επικίνδυνα συστατικά , απαλλαγμένη από μόλυβδο και χρωμικά . Μη εύφλεκτο
- Χρώματα : Λευκό, γκρι , κόκκινο , μαύρο και πράσινο .

Προετοιμασία επιφάνειας και Εφαρμογή

Εφαρμόστε σε καθαρά, στεγνά και υγιή υποστρώματα. Αφαιρέστε τυχόν σαθρά σημεία και όλα τα ίχνη σκουριάς, άλατα, γράσο ή κεριά.

Ανακατεύουμε καλά το προϊόν ώστε να ομογενοποιηθεί το περιεχόμενο. Για την εφαρμογή χρησιμοποιήστε πινέλο, ρολό ή πιστόλι βαφής.

- Μεταλλικές επιφάνειες** : Ένας σχολαστικός καθαρισμός και προ - επεξεργασία της μεταλλικής επιφάνειας είναι απαραίτητα για το μέγιστο αποτέλεσμα του **CHAMELEON** ως προς την αντιδιαβρωτική προστασία. Αφαιρέστε τη σκουριά και καθαρίστε με Minoxil (δείτε την ετικέτα για λεπτομέρειες).

Σίδηρο και Χάλυβα : Εάν είναι απαραίτητο τρίψτε ή χρησιμοποιήστε αμμοβολή για να αφαιρέσετε τη σκουριά. Εφαρμόστε 2 στρώσεις του CHAMELEON (50-80 micron πάχος ξηρού) και 24/48 ώρες μετά την εφαρμογή του CHAMELEON, μπορεί να εφαρμοστεί οποιαδήποτε χρώμα όταν απαιτείται περαιτέρω αντιδιαβρωτική προστασία.

Ψευδαργύρος και Γαλβανισμένο σίδηρο : Τρίψτε ελαφρά με ψιλό γυαλόχαρτο. Εξ αιτίας της ποικιλίας των γαλβανισμένο μετάλλων, μια προηγούμενη δοκιμή πρόσφυσης συνιστάται πριν από την εφαρμογή Todo Terrero. Εφαρμόστε 2 στρώσεις του CHAMELEON (50-80 micron πάχος ξηρού).

Αλουμίνιο, χαλκός και ορειχάλκος : Τρίψτε ελαφρά με ψιλό γυαλόχαρτο. Εφαρμόστε 2 στρώσεις του CHAMELEON (50-80 micron πάχος ξηρού)
- PVC, πολυεστέρας, σκληρά πλαστικά, πλακάκια, γυαλί**: Καθαρίστε με απορρυπαντικό που περιέχει αμμωνία, διαβάζοντας το οδηγίες και στη συνέχεια τρίψτε ελαφρώς. Εφαρμόστε 2 στρώσεις του Todo Terrero (50-80 micron πάχος ξηρού).
- Νέα ξυλεία, ξύλο, MDF, φορμάκια, μελαμίνη, νοβοπάν κτλ.**: Εφαρμόστε προηγουμένως ένα συντηρητικό ξύλου για ξυλοφάγα έντομα. Στη συνέχεια εφαρμόστε 2 στρώσεις του CHAMELEON (50-80 micron πάχος ξηρού).
- Στις παλιές βαμμένες επιφάνειες**: Αφαιρέστε τυχόν χαλαρά και σαθρά σημεία, στοκάρτε την επιφάνεια με έναν ενδεδειγμένο στόκο της σειράς **Aguaplast**. Τρίψτε ελαφρώς και ξεσκονίστε καλά. Σχετικά με συνθετικά σφάλτα αφαιρέστε τυχόν λιπαρά στοιχεία με απορρυπαντικό, αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει, τρίψτε ελαφρά, καθαρίστε καλά την σκόνη και στην εφαρμοστεί 2 στρώσεις του CHAMELEON (50-80 micron πάχος ξηρού).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν χρησιμοποιείτε το CHAMELEON ως αστάρι προετοιμασίας άλλων υλικών επικάλυψης, αυτά πρέπει να εφαρμόζονται μέσα σε 7 ημέρες. Μεγαλύτερος χρόνος αναμονής απαιτεί ελαφρή τρίψιμο στην επιφάνεια για να προάγουν την πρόσφυση των τελικών επιστρώσεων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σύνθεση	Συνδυασμός συνθετικών ρητινών
Βάση προϊόντος	Νερό
Πυκνότητα	1.35 ± 0.05 g/cc
Όψη	Υγρό
Φινίρισμα	Ντεμί ματ. Αποχρώσεις: Λευκό
Ανθεκτικότητα	Πλήρης μηχανική ικανότητα σε μη πορώδη επιφάνειες: 7 ημέρες
Αναστολείς σκουριάς according to DIN 53167	Δεν παρουσιάστηκε σχηματισμός σκουριάς σε μεταλλικές επιφάνειες μετά από 150 ώρες έκθεσή τους σε επιθετικό αλατούχο διάλυμα
Θερμοκρασία Εφαρμογής	5 – 35° C
Αραίωση	Πινέλο/Ρολό: έως 5% με νερό – Πιστόλι βαφής: 10-20% νερό
Εργαλεία εφαρμογής	Πινέλο – Ρολό – Πιστόλι βαφής
Καθαρισμός εργαλείων	Με νερό
Απόδοση	Πινέλο ή ρολό : 10 - 12 m ² /L . Με πιστόλι βαφής : 6-8 m ² /L
Χρόνος στεγνού	Στεγνό στην αφή : 30 λεπτά, ανάλογα με τις συνθήκες εφαρμογής
Επαναβαφή	Μετά από 4-6 ώρες με Βαφές με βάση το νερό, Μετά από 24 ώρες για βαφές Συνθετικού σφάλτου Μετά από 48 ώρες για βαφές Πολυουρεθάνης και Εποξειδικά

Συσκευασία : 1L & 2L

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύονται στην αρχική τους συσκευασία, φυλάσσονται μακριά από τον παγετό, το ηλιακό φως και τις ακραίες θερμοκρασίες: για 36 μήνες. Διαβάστε την ετικέτα και το δελτίο δεδομένων ασφαλείας για την διάθεση και περαιτέρω πληροφορίες.

Γενικές σημειώσεις

Οι λεπτομέρειες που αναφέρονται στο παρόν δελτίο πληροφοριών είναι περιγραφές του προϊόντος. Πρόκειται για γενικές σημειώσεις που προκύπτουν από την εμπειρία και τις δοκιμές μας, και δεν αντιπροσωπεύουν τη χρήση των προϊόντων σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Καμία απαίτηση για αντικατάσταση δύναται να προκύψει από αυτές τις λεπτομέρειες. Εάν απαιτείται, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τεχνικό μας τμήμα.

Beissier

BEISSIER, SA.

Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14 – E -20100 ERRENTERIA

Tel: 34 902 100 250 / Fax: 34 902 100 249

e-mail: beissier@beissier.es

