

AGUAPLAST®

AGUAPLAST®

Beton Repair

Επισκευαστικό Σκυροδέματος και αδιάβροχος επισκευαστικός στόκος

- Προϊόν Αδιάβροχο και ανθεκτικό στην Ενανθράκωση
- Διαπερατό από τους υδρατμούς και το CO₂
- Δεν απελευθερώνει αλκάλια, μπορεί να επαναβαφεί μετά από 48 ώρες

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση επί παλαιού σκυροδέματος και του οπλισμού του: δεν απαιτούνται αλλά προϊόντα προετοιμασίας δεν υπάρχει ανάγκη για άλλες στρώσεις υλικών συγκόλλησης ή καλουπιών.
- Υψηλή αντοχή σε θλίψη.
- Εύκαμπτο.
- Δεν απελευθερώνει αλκάλια, ως εκ τούτου, μπορεί να είναι επικαλυφθεί με πλαστικές-ακρυλικές βαφές σε 48 ώρες.
- Ελάχιστη συρρίκνωση.
- Εύκολο στην εργασία και στο τρίψιμο.
- Εφαρμόζεται σε υγρά ή με υγρασία υποστρώματα.
- Αδιάβροχο και ανθεκτικό στην ενανθράκωση σε πάχος στρώματος 3mm.
- Διαπερατό από υδρατμούς και CO₂.
- Ανθεκτικό στο θαλασσινό νερό, δημιουργεί ένα φράγμα στο νιτρικό κάλιο.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Επισκευή και προστασία σκυροδέματος:

- Για αδιάβροχα επιχρισμάτα.
- Οπλισμένο σκυρόδεμα: αλκαλική δράση και αντιδιαβρωτική προστασίας.
- Τοπικές επισκευές βιομηχανικών δαπέδων.

Εξωτερική επισκευές χωρίς την ανάγκη καλουπιού:

- Μπαλκόνια, κολώνες, γωνίες, αρμοί τούβλων, κτλ...
- Για την τοποθέτηση και συγκράτηση-σταθεροποίηση σταθερών στοιχείων: σκάλες, ηλεκτρικά κουτιά, κλπ
- Επιδιορθώσεις Πισίνας: σκαλιά εισόδου, γωνίες, επισκευές στα πλακάκια, σκάλες, κ.λπ.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

1. Υπόστρωμα

Νέα υποστρώματα: Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό και σταθερό. Ασταρώστε πολύ απορροφητικά υποστρώματα.

Παλιά υποστρώματα: Ασταθής στρώματα πρέπει να απομακρύνονται και αδύναμα ή ξεφτισμένα παλαιά χρώματα πρέπει να αφαιρούνται είτε με διαβρωτικό χρωμάτων με αμμοβολή ή με εκτόξευση ατμού.

Εκτεθειμένα σίδερα οπλισμού: Η σκουριά πρέπει να τριφτεί προσεκτικά με συρματόβουρτσα ή να αμμοβολιστεί.

Μην εφαρμόζετε πάνω σε γύψο ή σοβά.

Προτείνεται η χρήση υαλοπλέγματος σε ειδικά σημεία: δομικών αρμών, αρμών μεταξύ υλικών διαφορετικής φύσεως, υπέρθυρα, κουφώματα, κ.λπ.

2. Εφαρμογή

Πλήρωση, γέμισμα, επισκευή επιχρισμάτων:

Προσθέστε 1 μέρος νερού σε 4 μέρη σκόνης. Ανακατέψτε καλά για να παραχθεί μια ομοιόμορφη πάστα. Στην περίπτωση που θέλετε να δημιουργήσετε μια πιο παχύ στρώση (> 8 mm), ανακατεύστε 0-4mm άμμο σε αναλογία 3-1.

Χρησιμοποιήστε υαλοπλέγματος στην περίπτωση επισκευών μεγαλύτερων των 15mm.

Επισκευή Οπλισμένο σκυροδέματος: Χρησιμοποιήστε ένα πινέλο βούρτσα για να εφαρμόσετε μια αραιωμένη στρώση Beton Repair στον χάλυβα, ως αλκαλική αντιδιαβρωτική προστασία. Στη συνέχεια, συμπληρώστε την περιοχή (στρώση τουλάχιστον 3mm) με το Beton Repair : δεν απαιτείται για τη συγκόλληση άλλη στρώση ή καλούπι.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Εργαλεία

Μυστρί, ξύστρα ή σπάτουλα. Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό αμέσως μετά τη χρήση. Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια.

Αποθήκευση

Σωστά κλειστό / σφραγισμένο και μακριά από τα υγρασία, κατ' ελάχιστο 12 μήνες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Προϊόν		Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Συσκευασία	Χάρτινο Κουτί 5Kg	Κλάση : AFNOR NFT 36 005 οικογένεια IV Κλάση 4β:	
Σύσταση	Σκόνη	Εξωτερικής χρήσης γεμιστικός στόκος νερού	
Χρώμα	Γκρι. Επιδέχεται	Συνδετικά: Ρητίνες	
Αποθήκευση	Κλειστό/Σφραγισμένο κανονικά Κρατήστε το μακριά από υγρασία και ακραίες θερμοκρασίες	Πυκνότητα	περίπου 1,10gr/cm ³
		Κοκκομετρία	<500μ
		PH	12,5 ±1
Εφαρμογή		Ανθεκτικότητα στον χάλυβα: 60% περισσότερο από το τσιμέντο Portland	
Θερμοκρασία	Από 5 έως 30°C	Ανθεκτικότητα στην ενανθράκωση: 10 φορές περισσότερο από το τσιμέντο Portland	
Απόδοση	±1,2Kg σκόνης X m ² X mm στρώσης	Συμπιεστική δύναμη: 12,5 MPa μετά 28 ημέρες 5,4 MPa μετά 7 ημέρες	
Ποσοστό μίξης	0,25L νερό για κάθε 1Kg προϊόντος	Διαπερατότητας ατμών: 1.44.10-9 kg/m ² .s.Pa EN 1015-19:1993	
Χρόνος χρήσης	30'	Σκλήρυνση	69 Shore C
Χρόνος στεγνώματος			
Επαναβαφή	μετά 48 ώρες		
Μέγιστο πάχος	15mm		
Καθαρισμός εργαλείων	Με νερό αμέσως μετά την χρήση Το AGUAPLAST Beton Repair σκληραίνει και κάτω από το νερό.		
Διάθεση			
	Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία διάθεσης και προστασίας, ανατρέξτε στα αντίστοιχα Δεδομένα Ασφαλείας του προϊόντος.		

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ



Κωδ. 70218-001: 5 Kg

Γενικές σημειώσεις

Οι λεπτομέρειες που αναφέρονται στο παρόν δελτίο πληροφοριών είναι περιγραφές του προϊόντος. Πρόκειται για γενικές σημειώσεις που προκύπτουν από την εμπειρία και τις δοκιμές μας, και δεν αντιπροσωπεύουν τη χρήση των προϊόντων σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Καμία απαίτηση για

αντικατάσταση δύναται να προκύψουν από αυτές τις λεπτομέρειες. Εάν απαιτείται, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τεχνικό μας τμήμα. Αυτή η φόρμα έχει προσωρινό χαρακτήρα και υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Beissier

BEISSIER, S.A.

Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14 – E -20100 ERRETERIA

Tel: 34 902 100 250 / Fax: 34 902 100 249

e-mail: beissier@beissier.es

