

AGUAPLAST®

RELLENOS ELÁSTICO

FLEX FILL

Ελαστική μαστίχη (ελαστομερής στόκος) για την πλήρωση και σφράγιση μεγάλων και δυναμικών ρωγμών.

- Μεγάλη γεμιστική ικανότητα
- Μόνιμη ελαστικότητα (-10°C έως +70°C)
- Ενισχυμένο με μικροϊνες υάλου
- Άριστη πρόσφυση στα υποστρώματα τοιχοποιίας

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Άριστη πρόσφυση σε όλα τα απορροφητικά υποστρώματα: μπετόν, τσιμέντο, γυψοσανίδες, ξύλο, τούβλο, πέτρα κτλ.
- Μεγάλη γεμιστική ικανότητα
- Μόνιμη ελαστικότητα (-10°C έως +70°C)
Ενισχυμένο με μικροϊνες υάλου: συγκρατεί και απορροφά κινήσεις και κραδασμούς χωρίς να σπάει.
- Ενός συστατικού ακρυλικής σύνθεσης γεμιστική μαστίχη.
- Παρέχει ένα ελαφρώς άγριο φινίρισμα, παρόμοιο με των εξωτερικών επιφανειών (σοβατισμένων).
- Δεν κρεμάει, είναι θιξοτροπικό. Στεγνώνει γρήγορα.
- Μπορεί να επικαλυφθεί με οποιοδήποτε είδος βαφής.
- Είναι ανθεκτικό στη μούχλα και τους μύκητες.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Πλήρωση ρωγμών και σχισμών με μέτρια κίνηση ή που υποβάλλονται σε δονήσεις. Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται στις ρωγμές με ελάχιστο βάθος 5mm και μέγιστη απόσταση 25 mm.
- Για σταθεροποίηση μικρών διαφορών και κοιλωμάτων στους τοίχους.
- Εξωτερική και εσωτερική χρήση.

1. Υπόστρωμα

Το υποστρώμα πρέπει να είναι καθαρό και στεγνό. Αφαιρέστε τυχόν σκόνη και τους λεκέδες από λίπος ή κερί. Διευρύνετε τις ρωγμές με την χρήση στοκαδόρου ή άλλου αιχμηρού εργαλείου και ασταρώστε. Ασταρώστε ασταθή ή αδύναμα υποστρώματα. Απομονώστε και προστατέψτε τυχόν μεταλλικά μέρη με αντισκωριακό αστάρι.

2. Εφαρμογή

Έτοιμο προς χρήση. Μεγάλες ρωγμές (>5mm): Εφαρμόστε αλληπάλληλα στρώματα. Μπορεί να χρωματιστεί με universal χρωστικά, κατά μέγιστο 4%.

3. Εργαλεία

Μυστρί ή σπάτουλα-στοκαδόρος. Καθαρίστε τα εργαλεία

με νερό.

4. Αποθήκευση

Εάν αποθηκεύονται κατάλληλα, στο δοχείο τους, κλειστά, μακριά από παγετό και υγρασία, διατηρούνται τουλάχιστον για 12 μήνες.

1. 5. Προφυλάξεις

Μην εφαρμόζετε σε υγρά υποστρώματα ή σε επιφάνειες που υπόκειντο σε διαρκή υγρασία.

Μην εφαρμόζετε κάτω από το άμεσο ηλιακό φως ή σε ζεστά από θερμοκρασία υποστρώματα. Να φυλάσσεται μακριά από τον παγετό.

Μην χρησιμοποιείτε πάνω από ασφαλτικά μονωτικά ή σε στέγες με ασφαλτικές ενώσεις.

AGUAPLAST FLEX FILL**ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ****Προϊόν**

Συσκευασία	Πλαστικό δοχείο 1Kg - 5Kg
Απόδοση	±1,5Kg γεμίζει όγκο 1L
Σύσταση	Πάστα έτοιμη προς χρήση
Χρώμα	Γρι ανοιχτό. Μπορεί να χρωματιστεί με UNIVERSAL χρωστικά (έως 4%)
Αποθήκευση	Κλειστό/Σφραγισμένο κανονικά. Αποθηκεύση στο δοχείο του, κλειστό, μακριά από υγρασία και ακραίες θερμοκρασίες

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κλάση	AFNOR NFT 36 005 οικογένεια IV Κλάση 4b: Εξωτερικής χρήσης γεμιστικός στόκος νερού
Σύνθεση	Ακρυλικά συμπολυμερή
Διάλυση	Νερό
Πυκνότητα	περίπου 1,55gr/cm ³
Ανθεκτικότητα	Σύμφωνα με AFNOR 30 608

Εφαρμογή

Θερμοκρασία	Από 5 έως 30°C
Χρόνος χρήσης	Χωρίς όριο
Χρόνος στεγνού	12 ώρες ανά στρώση ανά mm
Επαναβαφή	Αφή μετά από 24 ώρες
Προτεινόμενο πάχος στρώματος	5-10mm
Καθαρισμός εργαλείων	Με νερό αμέσως μετά την χρήση

Διάθεση

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία διάθεσης και προστασίας, ανατρέξτε στα αντίστοιχα Δεδομένα Ασφαλείας του προϊόντος.

Κωδ. 3831 δοχείο 1 KG**Γενικές σημειώσεις**

Οι λεπτομέρειες που αναφέρονται στο παρόν δελτίο πληροφοριών είναι περιγραφές του προϊόντος. Πρόκειται για γενικές σημειώσεις που προκύπτουν από την εμπειρία και τις δοκιμές μας, και δεν αντιπροσωπεύουν τη χρήση των προϊόντων σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Καμία απαίτηση για

αντικατάσταση δύναται να προκύψουν από αυτές τις λεπτομέρειες. Εάν απαιτείται, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τεχνικό μας τμήμα. Αυτή η φόρμα έχει προσωρινό χαρακτήρα και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. M-1

Beissier

BEISSIER, S.A.

Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14 – E -20100 ERRETERIA

Tel: 34 902 100 250 / Fax: 34 902 100 249

e-mail: beissier@beissier.es

