

AGUAPLAST®

AGUAPLAST®

Super Repair

Ταχυστέγνωτος εξωτερικής χρήσης, γεμιστικός στόκος πολλαπλών χρήσεων.

- Υψηλή ανθεκτικότητα σε πολλές διαφορετικές επιφάνειες
- Χωρίς όριο πάχους.
- Επαναβάφεται μετά από 24 ώρες

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική προσκόλληση σε όλα τα είδη των υποστρωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των: τσιμέντο, οπλισμένο σκυρόδεμα, κυψελοειδές σκυρόδεμα, τούβλα, πέτρα, πλακάκι, μωσαϊκό, παλαιοί βαμμένοι τοίχο (με την προϋπόθεση ότι δεν είναι αποκολλημένα), γύψο, σοβά, γυαλί, πέτρα, γυψοσανίδα.
- Μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε πάχος, σε μία μόνο στρώση, χωρίς συρρίκνωση
- Μπορεί να επαναβαφεί μετά από μόνο 24 ώρες (pH υγρού κονιάματος = 11, το pH μετά από 24 ώρες = 9), χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά στο τελικό χρώμα ή να παρουσιαστούν άλατα.
- Στεγνώνει γρήγορα.
- Μπορεί να κοπεί, σχηματιστεί, ή τριφτεί, κατά την διάρκεια του στεγνώματος.
- Προϊόν μεγάλη ευελιξίας.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εξωτερικές και εσωτερικές επισκευές σε όλους τους τύπους υποστρωμάτων:

- Επισκευάζει και καλουπώνει γωνίες ή ακμές χωρίς την ανάγκη δημιουργίας καλουπιού.
- Επισκευάζει και ανακαινίζει προσόψεις κτιρίων όπως: διακοσμητικά στοιχεία, γλυπτά, γείσα, ακμές, πυλώνες, μπαλκόνια ...
- Γεμίζει τρύπες, σχισμές και ρωγμές, ανεξάρτητα από το βάθος ή το μέγεθός τους.
- Ενώνει οικοδομικά υλικά διαφορετικής φύσης (πλακάκια, κεραμικά, γυαλί ...)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

1. Υπόστρωμα

Τα υποστρώματα πρέπει να είναι στεγνό και σταθερό. Αφαιρέστε όλα τα ίχνη των φυκιών ή βρύων, κερι, λάδια, αιθάλη ή άλλους παράγοντες απελευθέρωσης βρωμιάς. Ασταθής στρώματα πρέπει να απομακρύνονται και αδύναμα ή ξεφτισμένα παλαιά χρώματα πρέπει να αφαιρούνται είτε με διαβρωτικό χρωμάτων με αμμοβολή ή με εκτόξευση ατμού. Πολύ πορώδη ή ασβεστικά υποστρώματα πρέπει να ασταρώνονται με ένα κατάλληλο διεισδυτικό αστάρι προετοιμασίας. Απομονώστε και προστατεύστε τα μεταλλικά μέρη με ένα αντιδιαβρωτικό αστάρι. Προτείνεται η χρήση υαλοπλέγματος σε ειδικά σημεία: δομικών αρμών, αρμών μεταξύ υλικών διαφορετικής φύσεως, υπέρθυρα, κουφώματα, κ.λπ.

2. Εφαρμογή

Προσθέστε 1 Kg σκόνης για κάθε 0,4 L νερού. Ανακατέψτε ζυγηρά, κατά προτίμηση με ηλεκτρικό αναδευτήρα, για να παραχθεί μια ομοιόμορφη πάστα. Αυτή η πάστα μπορεί να είναι χρησιμοποιηθεί για 30' λεπτά στους 20 °C. Μην ανακατεύετε το μίγμα από την στιγμή που έχει αρχίσει να στεγνώνει.

3. Εργαλεία

Μυστρί, ξύστρα ή σπάτουλα. Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό αμέσως μετά τη χρήση.

4. Αποθήκευση

Σωστά κλειστό / σφραγισμένο και μακριά από τα υγρασία, κατ ελάχιστο 12 μήνες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Προϊόν

Συσκευασία	Χάρτινο Κουτί 1Kg -5Kg
Σύσταση	Σκόνη
Χρώμα	Λευκό. Επιδέχεται χρωματισμό με Universal χρωστικά
Αποθήκευση	Κλειστό/Σφραγισμένο κανονικά Κρατήστε το μακριά από υγρασία και ακραίες θερμοκρασίες

Εφαρμογή

Θερμοκρασία	Από 5 έως 30°C
Απόδοση	±1,00Kg σκόνης X m ² X mm στρώσης
Ποσοστό μίξης	0,40L νερό για κάθε 1Kg προϊόντος
Χρόνος χρήσης	30'
Χρόνος στεγνώματος	2 έως 24 ώρες
Επαναβαφή	μετά 24 ώρες
Μέγιστο πάχος	Οποιοδήποτε
Καθαρισμός εργαλείων	Με νερό αμέσως μετά την χρήση

Διάθεση

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία διάθεσης και προστασίας, ανατρέξτε στα αντίστοιχα Δεδομένα Ασφαλείας του προϊόντος.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κλάση : AFNOR NFT 36 005 οικογένεια IV Κλάση 4β:
Εξωτερικής χρήσης γεμιστικός στόκος νερού
Συνδεδιμένα: Πολυμερή διαλυτά σε νερό

Πυκνότητα	περίπου 0,95gr/cm ³
Κοκκομετρία	<500μ
PH	11 pH υγρού κονιάματος , 9 μετά από 24 ώρες

Ανθεκτικότητα: σύμφωνα με NF P 18840

Τσιμέντο: Αρχικό 1,9 MPa κύκλους ψύξης
απόψυξης 2,3 MPa CEBTP 97 / 3142-6-036

Πλακάκι(γυαλιστερό): Αρχικό 1,8 MPa κύκλους ψύξης
απόψυξης 1,2 MPa

Κυψελοειδές σκυρόδεμα: Αρχικό 0,25 MPa
Bureau Veritas N° IEX3B970246P 03

Συμπίεστική δύναμη: 18,3 MPa μετά 28 ημέρες
7,1 MPa μετά 7 ημέρες
CEBTP 97/3142-6-036

Διαπερατότητας ατμών:(3,7 mm στρώμα) 0,51
g/m².h.mmHg (5,3 mm στρώμα) 0,37
(8,3 mm στρώμα) 0,23
(10,7mm στρώμα) 0,15

Κατακράτηση νερού: 99,3%

Bureau Veritas N° IEX3B970246P 03

Σκλήρυνση 69 Shore C

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδ. 70222-001: 1 Kg

Κωδ. 70222-002: 5 Kg



Γενικές σημειώσεις

Οι λεπτομέρειες που αναφέρονται στο παρόν δελτίο πληροφοριών είναι περιγραφές του προϊόντος. Πρόκειται για γενικές σημειώσεις που προκύπτουν από την εμπειρία και τις δοκιμές μας, και δεν αντιπροσωπεύουν τη χρήση των προϊόντων σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Καμία απαίτηση για

αντικατάσταση δύναται να προκύψουν από αυτές τις λεπτομέρειες. Εάν απαιτείται, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τεχνικό μας τμήμα. Αυτή η φόρμα έχει προσωρινό χαρακτήρα και υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση

Beissier

BEISSIER, S.A.



Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14 – E -20100 ERRETERIA
Tel: 34 902 100 250 / Fax: 34 902 100 249
e-mail: beissier@beissier.es