



AGUAPLAST® Wood Filler

Εύκαμπος υδατοδιαλυτός ξυλόστοκος ενισχυμένος με ίνες υάλου

- Αντεπεξέρχεται έως και 20% σε διαστολές του ξύλου
- Ενισχυμένος με ίνες υάλου
- Ελάχιστη συρρίκνωση

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ελαστικός : Αντεπεξέρχεται έως και 20% σε διαστολές του ξύλου
- Ενισχυμένος με ίνες υάλου: δεν ρηγματώνει λόγω αλλαγών της θερμοκρασίας.
- Καλή ικανότητα πλήρωσης. Ελάχιστη συρρίκνωση.
- Εξαιρετική αντοχή στο δέσιμο με το ξύλο και τα παράγωγα. Χωρίς διαλύτες.
- Στεγνώνει γρήγορα σε 2 ώρες. Πολύ εύκολο στο τρίψιμο . Μπορεί να επαναβαφή και να βερνικωθεί όταν στεγνώσει.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εσωτερικές και εξωτερικές επισκευές σε ξύλο:

- Πλήρωση και την εξομάλυνση των πόρων και των Βεννών του ξύλο
- Επισκευάζει τρύπες από ξυλοφάγα έντομα.
- Εξομαλύνει και επισκευάζει τρύπες, ρωγμές και ρηγματώσεις στο ξύλο.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1.Υπόστρωμα

Το υποστρώμα πρέπει να είναι καθαρό και στεγνό. Αφαιρέστε τυχόν σκόνη και τους λεκέδες από λίπος ή κερί. Απομονώστε και προστατέψτε τυχόν μεταλλικά μέρη με αντισκωριακό αστάρι.

2. Εφαρμογή

Έτοιμο προς χρήση. Ανακινήστε καλά το σωληνάριο πριν την χρήση. Εφαρμόστε δύο ή περισσότερες για να γεμίσετε βαθιές τρύπες. Τρίψτε και βάψτε με (βερνίκι, ριπολίνη, προϊόν εμπότισμού κτλ..)

3.Εργαλεία

Σπάτουλα-στοκαδόρος. Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό.

4.Αποθήκευση

Αφαιρέστε τον αέρα από το σωληνάριο και κλείστε την συσκευασία. .Αποθηκεύονται μακριά από παγετό και υγρασία.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Προϊόν		Εφαρμογή	
Συσκευασία	Σωληνάριο 125ml	Θερμοκρασία	Από 5 έως 30°C
Σύσταση	Πάστα έτοιμη προς χρήση	Χρόνος χρήσης	Χωρίς όριο
Χρώμα	10 αποχρώσεις: λευκό, δρυς, μάνι, Καρυδιά, τικ, κερασιά, οξιά, πεύκο Σάπελε και Wenge.	Χρόνος στεγνού	2-24 ώρες ανάλογα τις συνθήκες θερμοκρασίας και
Αποθήκευση	Κλειστό/Σφραγισμένο κανονικά Κρατήστε το μακριά από υγρασία και ακραίες θερμοκρασίες	Μέγιστο πάχος στρώματος	5mm
		Στεγνό	1-4 ώρες αναλόγως του πάχους την υφή της επιφάνειας της θερμοκρασία και υγρασία
		Βαφή	Όταν στεγνώσει με οποιοδήποτε χρώμα νερού
		Καθαρισμός εργαλείων	Με νερό
Τεχνικά χαρακτηριστικά		Διάθεση	
Σύνθεση	Ακρυλικά συμπολυμερή	Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία διάθεσης και προστασίας, ανατρέξτε στα αντίστοιχα Δεδομένα Ασφαλείας του προϊόντος	
Διάλυση	Νερό		
Πυκνότητα	περίπου 1,43gr/cm ³		

Γενικές σημειώσεις

Οι λεπτομέρειες που αναφέρονται στο παρόν δελτίο πληροφοριών είναι περιγραφές του προϊόντος. Πρόκειται για γενικές σημειώσεις που προκύπτουν από την εμπειρία και τις δοκιμές μας, και δεν αντιπροσωπεύουν τη χρήση των προϊόντων σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Καμία απαίτηση για

αντικατάσταση δύναται να προκύψουν από αυτές τις λεπτομέρειες. Εάν απαιτείται, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τεχνικό μας τμήμα. Αυτή η φόρμα έχει προσωρινό χαρακτήρα και υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. M-100

Beissier

BEISSIER, S.A.

Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14 – E -20100 ERRETERIA

Tel: 34 902 100 250 / Fax: 34 902 100 249

e-mail: beissier@beissier.es

